

# BauderTEC Sprint DUO

## Fișă tehnică

Aplicare:	<b>Membrană hidroizolantă cu bitum elastomer, autoadezivă la rece pentru primul de hidroizolație respectiv membrană pentru joncțiuni cu cusătură suplimentară la cald</b>		
Suprafața:	superioară:	<b>Folie</b>	
	inferioară:	<b>Folie detașabilă, masă de bitum autoadezivă la rece</b>	
Armătura:	Tipul și greutatea:	<b>Țesătură</b>	
Cod articol:	<b>1625 0000</b>		

Caracteristici	Metoda de testare	Unitatea	Valori/Limite
Lungimea	SR EN 1848-1	m	15
Lățimea	SR EN 1848-1	m	1
Grosimea	SR EN 1849-1	mm	2
Flexibilitatea la rece	SR EN 1109	°C	≤ -30
Stabilitatea la cald	SR EN 1110	°C	≥ +120
Rezistența la tracțiune	SR EN 12311-1	N / 50 mm	Longitudinal: ≥ 1000    Transversal: ≥ 1000
Alungirea la rupere	SR EN 12311-1	%	Longitudinal: ≥ 2    Transversal: ≥ 2
Liniaritate	SR EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Etanșeitarea la apa, tipul A și T	SR EN 1928 met. B	-	Test trecut la 400 kPa/24h
Rezistența la foc	SR EN ISO 11925-2	-	clasa E în conformitate cu SR EN 13501-1
Rezistența la foc exterior	SR ENV 1187	-	există
Defecte vizibile	SR EN 1850-1	-	Fără defecte vizibile



Numărul unității de certificare: 1724  
 Număr certificat CPD: 021101  
 (06)  
**SR EN 13707**